

FICHE DE DONNÉES SUR LE PRODUIT

VERZASCA® MUR DE ROCHE



Champ d'application

Les murs de roches VERZASCA® peuvent être utilisés comme mur indépendant, comme murs de soutènement ou comme maçonnerie de parement. Les briques de construction pleines peuvent être déplacées rapidement et en toute sécurité. Grâce à leur portance élevée, ils sont considérés comme un produit polyvalent, robuste et naturel.

Exécution

Les briques de béton du mur de roche VERZASCA® sont clivées sur quatre côtés et sont disponibles dans les couleurs gris, gris marbré et beige marbré.

Dimensions et forme de livraison

long. (cm)	larg. (cm)	haut. (cm)	pce/pal	pce/m ²	m ² /pal	kg/pce	kg/pal
Mur de roche 24 cm, clivé sur quatre faces							
16	24	22.5	54	27.77	1.94	19.1	1030
24	24	22.5	32	18.52	1.73	30.2	965
32	24	22.5	24	13.89	1.73	39.2	940
40	24	22.5	24	11.10	2.16	47.9	1150
48	24	22.5	16	9.26	1.73	59.4	950
16	24	15	72	41.67	1.73	12.5	900
24	24	15	48	27.78	1.73	19.5	935
32	24	15	36	20.84	1.73	25.3	910
40	24	15	24	16.67	1.44	31.7	760
48	24	15	24	13.89	1.73	37.7	905
16	24	7.5	144	83.34	1.73	6.3	900
24	24	7.5	96	55.56	1.73	10.0	960
32	24	7.5	72	41.67	1.73	12.1	870
Mur de roche 16 cm, clivé sur quatre faces							
16	16	22.5	72	27.78	2.59	13.2	950
24	16	22.5	48	18.60	2.59	21.0	1008
32	16	22.5	36	13.89	2.59	27.4	985
40	16	22.5	24	10.10	2.88	33.3	798
48	16	22.5	24	9.26	3.46	40.3	968
16	16	15	96	41.67	2.30	8.5	820
24	16	15	64	27.78	2.30	12.9	826
32	16	15	48	20.84	2.30	17.5	840
40	16	15	32	16.67	1.67	21.9	700

long. (cm)	larg. (cm)	haut. (cm)	pce/pal	pce/m ²	m ² /pal	kg/pce	kg/pal
48	16	15	32	13.89	1.73	25.0	800
16	16	7.5	192	83.34	2.02	4.2	804
24	16	7.5	128	55.56	2.59	6.30	804
32	16	7.5	96	41.67	1.73	8.30	800

Couver tines, clivé sur quatre faces

96	30	7.5	10			48.00	480
96	22	7.5	10			38.00	380

Classification selon normes EN SN 15258

Résistance à la compression	C35/45	respecté
Absorption d'eau	≤6%	respecté
Coefficient d'absorption d'eau	g/(m ² *s)	valeur moy. 4.3g

Entreposage

Les produits doivent être stockés de façon à être protégés des grandes variations de température, et en particulier des rayons directs du soleil. Il convient de choisir un lieu d'entreposage sûr afin d'écartier tout risque. Creabéton Matériaux SA décline toute responsabilité en cas d'entreposage non conforme des produits par le client.

Dispositions légales

Lors de l'exécution de travaux de pose, les dispositions de la protection du travail et de la santé (LTr, LAA) et les ordonnances (OLAA, OPA, OTConst) ainsi que l'ordonnance sur l'utilisation sécurisée des grues (Ordonnance sur les grues) sont à respecter.

Conseils de pose

Le mur de roche VERZASCA® est un mur de pierres sèches qui, de par son propre poids, assure une stabilité jusqu'à 1,00m de hauteur, avec le sous-sol approprié. Si une plus grande stabilité est requise, les joints peuvent être réalisés avec un mortier-colle spécial ou un mortier de jointoiement. Nous recommandons le ciment Trass (Puzzolan) car c'est un mortier relativement imperméable contrairement au ciment Portland. Lorsqu'il est utilisé avec des pierres naturelles, il présente également moins d'efflorescences.

Responsabilité

Le béton est un matériau composé d'un mélange de sable, de gravier, de ciment, d'additifs et d'eau. Il se compose donc de produits naturels, exception faite de tout éventuel adjuvant. Les produits naturels varient en forme et en couleur, caractérisant ainsi les divers produits en béton. La marchandise fait l'objet d'un contrôle dans nos usines ou dès réception sur le chantier. Les éventuels défauts seront signalés sans délai. Nous déclinons toute responsabilité et excluons toute garantie en cas d'utilisation de la marchandise mise en cause sans notre consentement express ou si son utilisation ne correspond pas à nos instructions.

Conditions générales de vente et livraison CGVL

Les livraisons s'effectuent exclusivement conformément aux conditions générales de vente et livraison (CGVL) de Creabéton Matériaux SA (disponibles sur www.creabeton-materiaux.ch) applicables au moment de la livraison, lesquelles font intégralement partie du contrat.

Date d'établissement

30.01.2019 – remplace toutes les indications précédentes.

Creabéton Matériaux SA
www.creabeton-materiaux.ch

CH-1523 Granges-près-Marnand
Rte de Villeneuve 11/CP 65
Tél. +41 (0)26 668 95 95
Fax +41 (0)26 668 95 97

CH-3250 Lyss
Busswilstrasse 44
Tél. +41 (0)32 387 87 87
Fax +41 (0)32 387 86 86

CH-3646 Einigen
Kandergrien
Tél. +41 (0)33 334 25 25
Fax +41 (0)33 334 25 90

